

## MORTERO COLOREADO PARA JUNTA DE 2 A 10 mm.



### DEFINICION

Mortero de rejunteo coloreado para el relleno de juntas de 2 a 10 mm, formulado con cemento blanco o gris, árido fino y aditivos especiales (resinas, hidrófugos, pigmentos minerales, etc.). Indicado para pavimentos y revestimientos.

### INFORMACION TECNICA

#### Especificaciones

Resistencia Compresión UNE-EN 1015-11	>20 N/mm <sup>2</sup>
Densidad fresco UNE-EN 1015-16	1.7 kg/dm <sup>3</sup>
Adherencia 28 días UNE-EN-1348	>0.5 N/mm <sup>2</sup>
Absorción de agua UNE-EN-1015-18	0.1kg/(m <sup>2</sup> xmin0.5)
Tiempo de vida de la pasta fresca	1 hora.

#### Modo de empleo

Este producto se amasará con 1.3 litros (aprox.) de agua limpia por cada bolsa de 5 kg.

El mezclado se realizará manualmente o con un bastidor eléctrico a bajas revoluciones hasta conseguir una mezcla homogénea.

Tras dejar reposar 5 minutos, se aplicará con llana de goma, introduciendo bien la masa en las juntas.

Tras iniciar el endurecimiento, se comienza la limpieza pasando un esparto o una esponja levemente húmeda perpendicularmente a las juntas.

A partir de las 24 horas se podrá concluir la limpieza con un paño bien escurrido.

Preparación del soporte:

Es aconsejable que transcurran unas 48 horas entre la colocación de la cerámica y el posterior rejunteo.

Las juntas deben estar vacías y limpias para favorecer la adherencia del producto.

#### Precauciones de uso

Al trabajar con cerámicas porosas o rugosas es recomendable aplicar previamente una imprimación tapa-poros sobre su superficie para facilitar su posterior limpieza.

No aplicar el producto cuando la temperatura ambiental sea superior a +35°C o inferior a +5°C.

Respetar el agua de amasado aconsejada, buscando una consistencia de mortero en pasta. El empleo de excesiva agua en la limpieza puede provocar pérdida de resistencia y decoloración superficial de las juntas.

### INFORMACION COMPLEMENTARIA

#### Forma de suministro y almacenaje

El suministro se realiza en bolsas de polietileno de 5 kgs/ud o sacos de papel multihoja de 25 kgs/ud.

El almacenamiento de este producto en lugar seco garantiza las propiedades del producto durante 12 meses desde la fecha de fabricación.



#### Otros productos similares

TCM dispone de una amplia gama de colores de morteros para juntas anchas hidrofugadas. (Para más información, consultar con nuestro Departamento Técnico).

#### Servicio técnico

TCM® -empresa certificada en sistemas de gestión conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001- dentro de su objetivo de desarrollo de productos de calidad y mejora continua, pone a disposición del cliente un Dpto. de I+D para ofrecer un asesoramiento técnico sobre los productos existentes, con la posibilidad de desarrollar nuevos productos adaptados a sus necesidades.

