

TECREV GRIS FINO. Clasificado CS IV W0 según EN 998-1**DEFINICION**

Mortero de revoque manual gris fino, de resistencia mayor de 6 N/mm². Formulado con cemento gris, cal aérea, arena de sílice y aditivos especiales. Indicado para revocar en interiores.

INFORMACION TECNICA**Especificaciones**

Consistencia (mm)	175±10	UNE-EN 1.015-3
%Agua para consistencia 175±10 mm.	16% (aprox)	
Densidad aparente en fresco (Tm/m ³)	1,75±0,1	UNE-EN 1.015-16
Resistencia compresión (N/mm ²)	> 6	UNE-EN 1.015-11
Absorción de agua [Kg/(m ² x min ^{0,5})]	> 0.4	UNE-EN 1015-18
Retención de agua (%)	> 75	UNE-EN 83.816-93

Clasificado como CS IV W0 según EN998-1

Rendimiento

El consumo aproximado es de 15-16 Kg/m² y cm. de espesor, pudiendo aumentar significativamente por deficiencias de planeidad del soporte.

Modo de empleo

Antes de aplicar el producto como revoque, se recomienda humedecer el soporte para minimizar el riesgo de fisuración.

Para una óptima terminación se recomienda su empleo en dos capas: la primera de ellas con un acabado áspero para favorecer la adherencia de la segunda capa y pudiendo ser el acabado final rugoso o fratasado. Para espesores inferiores a 8 mm. se recomienda colocar malla, igual que en la transición entre soportes de distinta composición. No se recomiendan espesores mayores de 15 mm. por capa.

Precauciones de uso

- Los soportes habituales para el **tecrev** serán mampostería de ladrillo, bloque, hormigón visto o incluso otros revocos. Es fundamental que estos soportes presenten una resistencia adecuada (superior a la del revoco que se va a aplicar) y estar exentos de impurezas, yesos, etc. que dificulten la adherencia.
- La temperatura de aplicación no debe ser

superior a 30°C ni inferior a 5°C, y debe protegerse la aplicación de exposiciones directas al sol en días de mucho calor, así como de vientos fuertes que pudieran desecar el mortero.

INFORMACION COMPLEMENTARIA**Forma de suministro y almacenaje**

El suministro se realiza por los siguientes medios:

- En silos de caída libre o de transporte neumático, rellenables con cisterna.
- En sacos de papel de 25 kg. Los palets (plastificados) completos son de 1.200 kg. (48 sacos/palet).

El **tecrev** mantiene sus propiedades durante 3 meses en silo y 12 meses en sacos, a partir de la fecha de su fabricación, en su envase original y protegidos de la humedad y de la intemperie.

**Otros productos similares**

TCM® dispone de una amplia gama de productos de revocar con distintos tamaños de árido ajustados a las necesidades del cliente.

Servicio técnico

TCM® -empresa certificada en sistemas de gestión conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001- dentro de su objetivo de desarrollo de productos de calidad y mejora continua, pone a disposición del cliente un Departamento de I+D para ofrecer un asesoramiento técnico sobre los productos existentes, con la posibilidad de desarrollar nuevos productos adaptados a sus necesidades.



Producto con Marcado CE a disposición del cliente.