

TECPRO BLANCO. Clasificado CS III W0 según UNE-EN 998-1.**DEFINICION**

Mortero de revoque a máquina blanco, de resistencia entre 3.5-7.5 N/mm². Formulado con cemento blanco, cal, arena caliza seleccionada y aditivos especiales. Indicado para revocar en interior.

INFORMACION TECNICA**Especificaciones**

Consistencia (mm)	175 ± 10	UNE-EN 1.015-3
Resistencia a compresión (N/mm ²)	3.5-7.5	UNE-EN 1.015-11
Retención de agua (%)	>90	UNE-EN 83.816-93
Adherencia sobre ladrillo (Kp/cm ²)	4	UNE-EN 1.015-12
Adherencia sobre bloque de hormigón (Kp/cm ²)	4	UNE-EN 1.015-12
Comportamiento al fuego	MO (no combustible)	

Clasificado como CS III W0 según norma EN 998-1.

Rendimiento

El consumo aproximado es de 14-15 Kg/m² y cm. de espesor, pudiendo aumentar significativamente por deficiencias de planeidad del soporte.

Utilización

El TECPRO BLANCO se puede aplicar sobre ladrillo, bloque de hormigón, hormigón visto.

El amasado se realizará con un 20-21% de agua en máquina proyectadora continua o discontinua. Tras amasar, se realiza la proyección del mortero sobre el soporte y se extiende con la regla o llana.

El espesor óptimo de aplicación es de 12 mm. Para espesores superiores, se recomienda aplicarlo en varias capas, no superándose 12 mm. de espesor en cada una de ellas, y sin sobrepasar los 4 cm. totales. Para espesores inferiores a 8 mm. se debe emplear malla.

Este producto admite los siguientes acabados: fratasado, raspado o en gota.

Soporte

Este producto puede ser aplicado sobre mamposterías de ladrillo, bloque de hormigón, que proporcionen suficiente estabilidad y adherencia. Para ello los soportes deben ser resistentes y estar exentos de polvo, desencofrantes, grasa, pintura, hidrófugos, yeso o cualquier otro producto contaminante que impida una correcta adherencia.

Antes de aplicar el producto es necesario suprimir los salientes y llenar los huecos, coqueras, etc., respetándose siempre las juntas estructurales del edificio.

Precauciones de uso

- No aplicar cuando la temperatura ambiente sea superior a 30°C o inferior a 5°C.

- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas en menos de 45°.
- No aplicar en exposiciones directas al sol en épocas de fuerte calor.
- No aplicar con lluvia, riesgo de heladas o sobre soportes helados.

INFORMACION COMPLEMENTARIA**Forma de suministro y almacenaje**

El suministro se realiza por los siguientes medios:

- En silos de caída libre o de transporte neumático, llenables con cisterna.

En sacos de papel de 25 kg. Los palets (plastificados) completos son de 1.200 kg. (48 sacos/palet).

El tecpro mantiene sus propiedades durante 3 meses en silo y 12 meses en sacos, a partir de la fecha de su fabricación, en su envase original y protegidos de la humedad y de la intemperie.

**Servicio técnico**

TCM® -empresa certificada en sistemas de gestión conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001- dentro de su objetivo de desarrollo de productos de calidad y mejora continua, pone a disposición del cliente un Dpto. de I+D para ofrecer un asesoramiento técnico sobre los productos existentes, con la posibilidad de desarrollar nuevos productos adaptados a sus necesidades.

**Producto con Marcado CE a disposición del cliente.**

TCM® deniega cualquier responsabilidad en el caso de no seguir las instrucciones de las fichas técnicas, así como del uso indebido del producto, siendo el cliente el responsable de su correcta aplicación. TCM® se reserva el derecho de modificación de la ficha técnica sin previo aviso.

REVISION02